

Спосіб отримання гіпсового в'язучого, який включає помел і теплову обробку гіпсової сировини шляхом випалу у завислому стані та відділення отриманого в'язучого з газового потоку в циклонах, причому гіпсова сировина зустрічається з газовим потоком після помелу, потім вони рухаються сумісно вгору вздовж стінок шахти випалу, який **відрізняється** тим, що гіпсова сировина зустрічається з газовим потоком під гострим кутом (45-60)°.