

Спосіб виготовлення швидкотвердіючого шлакопортландцементу, що включає змішування мелених портландцементного клінкеру, гіпсу, доменного гранульованого шлаку та заздалегідь приготовленого водяного розчину сахарози, який **відрізняється** тим, що здійснюють попередній помел портландцементного клінкеру, гіпсу та доменного гранульованого шлаку до питомої поверхні $450 \pm 20 \text{ м}^2/\text{кг}$ за Блейном, після цього змішують вказані мінеральні компоненти шлакопортландцементу, вводять у воду сахарозу у кількості, що забезпечує її концентрацію 0,0002-0,0004 % від маси шлакопортландцементу, та ретельно розмішують до розчинення у воді сахарози при температурі $\geq 35^\circ\text{C}$, після цього приготований водний розчин змішують зі складовими шлакопортландцементу до отримання тіста нормальної густоти.