

Спосіб виготовлення цементу із доменних гранульованих шлаків, що включає змішування меленого доменного гранульованого шлаку зі заздалегідь приготованим робочим розчином олеату натрію та промислового рідкого скла, який **відрізняється** тим, що здійснюють попередній помел доменного гранульованого шлаку до питомої поверхні $450 \pm 20 \text{ м}^2/\text{кг}$ за Блейном, при цьому до рідкого скла вводять та перемішують, до розчинення в ньому, добавку олеату натрію у кількості, що забезпечує його концентрацію $0,0002\text{-}0,0004 \%$ від маси шлаку, за температури $\geq 35 \text{ }^\circ\text{C}$, після цього виготовлений робочий розчин змішують з меленим доменним гранульованим шлаком.