

Спосіб відновлення опорних поверхонь фундаментних плит турбоагрегатів, що включає виконання заглиблень на відновлювальній поверхні фундаментних плит, її знежирення і нанесення шару полімерного матеріалу, який **відрізняється** тим, що поглиблення на фундаментних плитах утворюють шляхом наплавлення порошкової стрічки поперек фундаментних плит з частотою наплавлення шару, що визначається співвідношенням $B/\delta=(2,5\dots3,5)$, де B - ширина заглиблення, δ - ширина порошкової стрічки.