

Електроліт для нанесення захисних і декоративних плівок на вироби із вентиляльних металів та їх сплавів на основі 0,1-15%-го розчину однозаміщеного фосфату лужного металу, який **відрізняється** тим, що він додатково містить двозаміщений фосфат лужного металу, який береться в масовому співвідношенні 1:1 до основної солі, а як розчинник використовується вода.