

Спосіб відновлення і захисту обладнання від кавітаційного пошкодження, що включає зачистку зношеної поверхні, знежирення і нанесення двошарового композитного матеріалу, який **відрізняється** тим, що нанесення першого шару здійснюють закачуванням в зношені порожнини, а другого - шпаклюванням до відновлення проектних розмірів.