

Спосіб обробки поверхні будівельних матеріалів або конструкцій включає підготовку поверхні та нанесення захисного покриття на основі водного розчину кремнійорганічної сполуки. Підготовку поверхні проводять шляхом її обробки 2—10 %-ним водним розчином силікату натрію. Як водний розчин кремнійорганічної сполуки беруть 1—10 %-ний водний розчин алкіл- або арилсиліконата натрію або калію.