

Відбитковий силіконовий матеріал Сіеласт, що включає силіконовий каучук та мікросфери скляні, який **відрізняється** тим, що в рецептуру Сіеласт К база додатково вводять діоксид кремнію, олію вазелінову, олію м'яти перцевої та відправну суміш пігменту жовтого в наступному співвідношенні, мас. %:

каучук синтетичний	
низькомолекулярний СКТН"Г"	19,16
каучук силіконовий СКТ "група 1"	18,15
діоксид кремнію	30,93
мікросфери скляні	10,76
олія вазелінова	4,0
олія м'яти перцевої	0,17
відправна суміш пігменту жовтого	16,83.