

Спосіб захисту металевої поверхні від кавітаційного та абразивного зносу, що включає зачистку поверхні та нанесення захисного багатошарового покриття на поліуретановій основі, який **відрізняється** тим, що у другий шар додають 10-12 % порошку пірогенного двоокису кремнію (Орисил), а у третій - 20-80 % корунду, фракції до 2 мм.